



## КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ

Для наружных и внутренних работ

- Отличная адгезия
- Отличная укрывистость
- Устойчива к атмосферному и механическому воздействию



### Описание

Супербелая, матовая, водно-дисперсионная, на стирол-акриловой основе. Образует прочное покрытие с высокими декоративными свойствами и отличной адгезией. После высыхания образует ровное матовое белоснежное покрытие. Паропроницаемая, атмосферостойкая, устойчивая к механическому воздействию.

### Область применения

Для наружных и внутренних работ. Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий широкого назначения, так же внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью и проходимостью. Наносится на все виды минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, дощатым деревянным поверхностям, ДСП и ДВП и др.

**Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Колеруется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов. Перед применением тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой, прочной, не иметь загрязнений, масляных или отслаивающихся элементов. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +15 °С до +35 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Для укрепления базовой

ООО «БЭЙСТОФ»

WWW.BAYSTOFF.SU | E-MAIL: INFO@BAYSTOFF.SU

Общество с ограниченной ответственностью  
ИНН 2627028369 262701001  
ОГРН 1232600010444  
Тел.: +7 800 700 96 26  
+7 961 444 27 57

Наименование банка: ООО «Банк Точка»  
г. Москва (ИНН/КПП 9721194461/997950001)  
БИК: 044525104  
Кор. счёт: 30101810745374525104  
Расчётный счёт: 0702810620000028759

Юридический адрес:  
357430, Ставропольский край, г. Железноводск,  
пос. Иноземцево, ул. Гагарина, стр. 213, стр. 213  
Фактический адрес:  
357430, Ставропольский край, г. Железноводск,  
пос. Иноземцево, ул. Гагарина, стр. 213, стр. 213



поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Baystoff**.

## Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток	58 % ± 1 (ГОСТ 31939-2022)
Плотность	1,5 – 1,6 гр/см <sup>3</sup>
Время высыхания покрытия	1 час при t (20±2) °С и влажности воздуха (65±5) %. (При понижении t время увеличится)
Расход	До 10 м <sup>2</sup> /л До 8 м <sup>2</sup> / кг
База	А
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

## Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя допускается разбавление до 10% от массы краски. Для финишного слоя разбавление не требуется.

## Распыление

### Обычное распыление:

разбавить в соотношении не более чем 1 части воды на 7 частей краски – подходит для большинства оборудования.

### Безвоздушное распыление:

при необходимости добавить до 20% воды. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

## Тара / кг:



Арт:  
bay021



Арт:  
bay022



Арт:  
bay023



Арт:  
bay024



Арт:  
bay025