



## КРАСКА ОСОБОПРОЧНАЯ

### Для наружных и внутренних работ

- Образует прочное покрытие
- Обладает отличной укрывистостью
- Устойчива к атмосферному и механическому воздействию.



### Описание

Супербелая, матовая, водно-дисперсионная, на стирол-акриловой основе. Образует прочное покрытие с высокими декоративными свойствами и отличной адгезией. После высыхания образует ровное белоснежное покрытие. Паропроницаемая, атмосферостойкая, устойчивая к механическому воздействию, мытью.

### Область применения

Для наружных и внутренних работ. Предназначена для нанесения на все виды минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон и др. для зданий и помещений широкого назначения. **Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Колеруется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов. Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Baustoff**.

### ООО «БЭЙСТОФ»

WWW.BAUSTOFF.SU | E-MAIL: INFO@BAUSTOFF.SU

Общество с ограниченной ответственностью  
ИНН 2627028369 262701001  
ОГРН 1232600010444  
Тел.: +7 800 700 96 26  
+7 961 444 27 57

Наименование банка: ООО «Банк Точка»  
г. Москва (ИНН/КПП 9721194461/997950001)  
БИК: 044525104  
Кор. счёт: 30101810745374525104  
Расчётный счёт: 0702810620000028759

Юридический адрес:  
357430, Ставропольский край, г. Железноводск,  
пос. Иноземцево, ул. Гагарина, стр. 213, стр. 213  
Фактический адрес:  
357430, Ставропольский край, г. Железноводск,  
пос. Иноземцево, ул. Гагарина, стр. 213, стр. 213



## Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток	64 % ± 0,5 (ГОСТ 31939-2022)
Плотность	1,5 – 1,6 гр/см <sup>3</sup> (ГОСТ 31992.1-2012)
Время высыхания до степени 7	25 мин (ГОСТ 19007-2023), ПИ №107-24 от 27.06.2024 г.
Время высыхания покрытия	1 час при t (20±2) °C и влажности воздуха (65±5) %. (При понижении t время увеличится)
Расход	1кг / 8 – 10 м <sup>2</sup> 1л / 10 – 12 м <sup>2</sup>
База	A
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

## Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя допускается разбавление до 20% от массы краски. Для финишного слоя - до 10%.

## Распыление

### Обычное распыление:

разбавить в соотношении не более чем 1 части воды на 7 частей краски – подходит для большинства оборудования.

### Безвоздушное распыление:

при необходимости добавить до 20% воды. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

## Тара / кг:



Арт.:  
bay030



Арт.:  
bay026



Арт.:  
bay027



Арт.:  
bay028



Арт.:  
bay029